



Pellicola MADICO SL 8 DA SR per uso interno - antiraffio - riflettente argento fumé

Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
Energia Solare Totale:	
Trasmessa	6%
Riflessa	53%
Assorbita	41%
Luce visibile:	
Trasmessa	8%
Riflessa	56%
Riduzione abbaglio	92%
Infrarossi respinti	97%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U W/m ² *K	5.60
Coefficiente di schermatura	0.21
Fattore solare g	0.18
Totale Energia Solare Respinta	82%

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) ≤ di 0,50.

**10
Anni
Garanzia**

VANTAGGI

- Strato antiraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Alta riflessione energetica fino a 82%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

