



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PELLICOLE PER VETRI MADICO

MADICO CL 400 PS SR PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

TRASFORMA UN NORMALE VETRO MONOLITICO IN UN "VETRO DI SICUREZZA" A NORMA **EN 12600**.

Pellicola Certificata

La pellicola CL 400 PS SR è testata e certificata in conformità alla Norma europea **EN12600, classe 2B2** su lastra singola da 3, 4 e 6 mm.

Conforme alle normative

Consente la "messa in sicurezza" di qualsiasi superficie vetrata obbligatoria sui luoghi di lavori in conformità al **Testo Unico D.lgs. 81/2008**.

Qualità ed affidabilità garantita

Prodotta con processi produttivi tecnologicamente innovativi con l'utilizzo dei migliori collanti e del miglior poliestere si colloca al primo posto per qualità ed affidabilità.

Garantisce una perfetta trasparenza, la visuale sarà perfettamente cristallina con assenza di distorsioni ottiche, l'intero intervento risulterà praticamente invisibile.



Offre una costante protezione antinfortunistica in caso di rottura del vetro.

Può essere applicata su vetri già esistenti con un'operazione semplice, veloce, sicura ed economica, senza dover modificare gli infissi o interrompere la normale attività lavorativa.



Importatore ufficiale MADICO Inc. USA – TECNOSOLAR SRL Longiano (FC) Italy
Tel. 0547.59060 info@tecnosolar.it www.tecnosolar.it



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PELLICOLE PER VETRI MADICO

MADICO CL 400 PS SR

PELLICOLA DI SICUREZZA NEUTRA USO INTERNO

PRESTAZIONI OTTICHE:

Energia Solare Totale:

Trasmessa	82%
Riflessa	8%
Assorbita	9%

Luce visibile:

Trasmessa	89%
Riflessa	9%
Riduzione abbaglio	1%
Infrarossi respinti	31%

Raggi Ultravioletti Trasmessi (max) **1%**

Coefficiente di schermatura	0.98
Fattore solare g	0.85

Totale Energia Solare Respinta **15%**

PREOPRIETA' FISICHE:

Spessore	100 μ
Struttura	singolo strato
Resistenza alla trazione	MD/TD 172 N/mm ²
Resistenza alla rottura	17.51 N/mm
Tipo adesivo	acrilico sensibile alla pressione
Forza adesiva	1.05 N/mm

PRESTAZIONI CERTIFICATE*:

UNI EN 12600

Impatto / Prova del pendolo

ASTM D-4830-88

Resistenza alla Perforazione

ANSI Z-97.1

Invecchiamento Accelerato

ASTM D-4830-88

Resistenza alla Perforazione

ANSI Z26.1 & FMVSS 205

Resistenza all'Opacizzazione

ASTM E-162-02

Infiammabilità

ASTM E-662

Emissione Fumi

** Report dei test effettuati da Laboratori indipendenti accreditati sono disponibili su richiesta.*

Dati misurati e riportati in conformità alle norme NFRC su vetro trasparente di 3 mm.

Nota importante:

Si tratta di valori medi e non sono da usarsi come specifica di prodotto. L'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso.

Rivolgersi al rivenditore di zona autorizzato **Madico - Tecnosolar** per la certificazione e la dichiarazione di conformità.



Importatore ufficiale MADICO Inc. USA – TECNOSOLAR SRL Longiano (FC) Italy
Tel. 0547.59060 info@tecnosolar.it www.tecnosolar.it